



KIILTOASTEET
Matta, Satiini, Kiiltävä

RIITTOISUUS
750 ml = ± 7 m² / kerros
2L = ± 20 m² / kerros

KUIVUMISAIKA 3H
KERROSTEN VÄLILLÄ

TÄYSIN KUIVA 12H



0.75L – 2.5L

HELPPO JA NOPEA
DIREKT APPLICERING

Tämä lakka on suunniteltu käsittelemättömille tai lakatuille puu-, parketti- ja laminaattilattioille. Lakka ei sovellu öljytyille tai vahatuille lattioille eikä ulkokäyttöön.

HELPPO, NOPEA, TEHOKAS !

- EI TARVETTA LAKAN POISTOLLE, EI TARVETTA POHJUSTEELLE
- Täydellinen VIIMEISTELY
- kulutuksen KESTÄVÄ
- Puu-/parkettilattiasta tulee käsittelyn jälkeen kuin uusi
- Kestää jokapäiväistä käyttöä, antaa lattialle kestävä suojan
- Yhteensopiva lattialämmityksen kanssa

SÄVYT

Väritön matta
Färglös mat

5030387

Väritön satiini
Färglös satin

5030388

Väritön kiiltävä
Färglös blank

5030389

Remontointi LATTIALAKKA

PUU - LAMINAATTI



Tämä lakka on suunniteltu lakatuille tai esilakatuille eurooppalaisille tai eksotisille puutyypeille sekä laminaateille. Ei sovellu öljytylle, vahatulle tai ulkona olevalle puulle.

Pinnan esikäsitteleminen on välttämätöntä onnistuneen lopputuloksen aikaansaamiseksi.

Vältä pinnan mekaanista rasitusta ensimmäisten 15 päivän ajan.

> VAIHE 1: VALMISTELU

Pinnan **ESIKÄSITTELY** on **VÄLTTÄMÄTÖNTÄ**.

Käsiteltävän pinnan tulee olla puhdas, kuiva ja rasvaton.

LAKATTU PUULATTIA: hio kevyesti hiekkapaperilla (karkeus 120) ja poista kaikki pöly.

LAMINAATTI: poista rasva huolellisesti ennen lattialakan levittämistä. Pinnan peseminen ennen lakan käyttöä on **OLENNAISTA**. Käytä soodapohjaista (alkaliini) maalariinpesuainetta.

• **Rasvaiset tai muovilla päällystetyt materiaalit voivat vaikuttaa lakan tartuntakykyyn**

> VAIHE 2: LAKKAUS

Välineet : Sekoitustikku • Notkeaharjaksinen sivellin/maalaustela (12mm) akryylilakalle • hiekkapaperia (karkeus 120)

Sekoita tuote hyvin sekoitustikulla pohjaa myöten ennen käyttöä.

Tuotteen ulkonäkö purkissa on maitomainen joka häviää aineen kuivumisen jälkeen.

1. Levitä runsaasti tasaisilla, ristikkäisillä vedoilla viimeistellen puunsyiden suuntaisilla vedoilla.
2. Anna kuivua noin 3 kolme tuntia, jonka jälkeen hio hienolla hiekkapaperilla (karkeus 120) ja poista pöly. Lisää toinen kerros.
3. Lisää tarvittaessa kolmas kerros, hiomatta pintaa kerrosten välissä.

Huonetta voi käyttää 24 tuntia käsittelyn jälkeen (jalankulkijoiden käytössä) • Levitä vähintään kaksi kerrosta parhaan mahdollisen kestävyuden aikaansaamiseksi • Levitä lakka 10 ja 25 °C -asteen välillä ja vältä vetoa • Ainoastaan sisäkäyttöön • Puhdista työvälineet vedellä.

KÄYTTÖÖN LIITTYVÄT VAROTOIMET

SUOJATTAVA PAKKASELTA

EUH208: Sisältää 1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-oni. Voi aiheuttaa allergisen reaktion. P102: Säilytettävä lasten ulottumattomissa.

P271: Käytä ainoastaan ulkona, tai tiloissa joissa on hyvä ilmanvaihto. P501: Hävitä sisältö/pakkaus paikallisten/kansallisten määräysten mukaisesti. Ei saa tyhjentää viemäriin. Sulje astia käytön jälkeen.

Tämän tuotteen EU-raja-arvo (Cat A/i) : 140g/l (2010). Tämä tuote sisältää max 40g/l VOC.

Apu & Neuvoja - P. 010 321 0540 / info@V33.fi / www.V33.fi

Tällä liitteellä on tarkoitus antaa informatiivista tietoa. Tiedot perustuvat meidän tämän hetkiseen tietoon ja kokemukseen sekä käyttökokemuksiin ja sen mukaisiin käyttöolosuhteiden asettamiin vaatimuksiin ja sääntöihin. Useat tekijät jotka voivat vaikuttaa meidän tuotteiden käyttöön kuten käyttäjän omat kokemukset, eivät anna erivapauksia tuotteen käytön suhteen. Tämän tiedotteen teknisiä ominaisuuksia ei pidä käsittää takuiksi. Tämä tiedote korvaa kaikki aiemmat versiot.

Feb 2015