



KIILTOASTE
Satiini

RIITTOISUUS

750 ml = 7 m² / kerros
2L = 20 m² / kerros

KUIVUMISAIKA 3H
KERROSTEN VÄLILLÄ

TÄYSIN KUIVA 12H



HELPPO JA NOPEA
DIREKT APPLICERING

750 ml – 2L

Tämä maali on suunniteltu käsittelemättömälle, maalatulle tai lakatulle lankku-, puu- ja parkettilattialle sekä laminaatille. Maali ei sovellu ulkotiloihin eikä vahatulle tai öljytylle puulle.

HELPPO, NOPEA, TEHOKAS !

- EI TARVETTA LAKAN POISTOLLE
- Täydellinen VIIMEISTELY
- Ei hilseile, seuraa puunsyitä ja muotoja
- Valumaton koostumus jopa pystysuorilla pinnoilla kuten jalkalistat ja portaat
- Iskunkestävä, kestää jalkaliikenteen aiheuttamia hankaumia
- Kestää tahroja ja likaa
- Kestää jatkuvaa pesua: pestävissä yleispesuaineiden kanssa
- Vesiohenteinen maali

SÄVYT

VALKOINEN

VAALEAN-
HARMAA

HARMAA

TUMMAN-
HARMAA



Remontointi Lattimaali

Tämä maali on suunniteltu käsittelemättömälle, maalatulle tai lakatulle lankku-, puu- ja parkettilattialle tai puun johdannaisille kuten laminaatille. Ei sovellu ulkotiloihin eikä öljytylle tai vahatulle puulle.

Pinnan esikäsitteily on välttämätöntä onnistuneen lopputuloksen aikaansaamiseksi

Tuotteen optimaalinen suoristuskyky ja tarttuvuus saavutetaan 15 päivää käytön jälkeen.

> VAIHE 1: VALMISTELU

Pinnan **ESIKÄSITTELY** on **VÄLTTÄMÄTÖNTÄ**.

- **LAMINAATEILLE:** pese soodapohjaisella (alkaliini)maalarinpesuaineella ja anna kuivua.
- **PUU- JA PARKETITLATTIAT:** Käsittelemätön puu: hio kevyesti ja poista pöly.

Aiemmin lakatut tai maalatut pinnat:

> **Hyvässä kunnossa:** pese, huuhtelee vedellä ja anna kuivua. Hio kevyesti hiekkapaperilla (240) pinta matakksi ja poista pöly tai käytä V33:n esikäsitteilyainetta puulatioille.

> **Osittain kulunut:** Hio paljaaksi puuksi ja poista pöly tai käytä V33:n esikäsitteilyainetta puulatioille.

- Puulajit jotka sisältävät runsaasti tanniineja (esim. tammi ja kastanja), suosittelemme ensin käytettäväksi V33:n esikäsitteilyainetta puulatioille. Esikäsitteilyaine estää puun tanniinin aiheuttamaa maalipinnan kellastumista.

• **Pinnan PESEMINEN soodapohjaisella (alkaliini) maalarinpesuaineella on olennaista**

Rasvaiset pinnat voivat vaikuttaa maalin tartuntakykyyn.

> VAIHE 2: MAALAUS

Välineet: Sekoitustikku • Keinokuitusivellin • Pitkänukkainen maalaustela (8-12mm) • Hiekkapaperi (karkeus 150)

Sekoita tuote hyvin sekoitustikulla pohjaa myöten ennen käyttöä.

1. Levitä maalia tasaisilla, ristikkäisillä vedoilla ja vältä paksuja kertymiä.

Lattioille: Aloita huoneen reunoista siveltimellä ja jatka maalaustelalla.

Portaissa: Aloita portaiden yläpäästä, maalaten askelmat ja nousijat.

2. Anna kuivua noin 3 kolme tuntia. Lisää toinen kerros.

Maalatulla lattialla voi kävellä kevyesti 12 tuntia käsittelyn jälkeen • Maalaa aina kaksi maalikerrosta parhaan mahdollisen kestävyuden aikaansaamiseksi • Optimaalisten tulosten aikaansaamiseksi puulajeilla joilla runsaasti tanniineja (esim. tammi), suosittelemme ensin käytettäväksi V33:n esikäsitteilyainetta puulatioille • Levitä maali 10 ja 25 °C asteen välillä ja vältä vetoa • Ainoastaan sisäkäyttöön • Puhdista työvälineet vedellä

KÄYTTÖÖN LIITTYVÄT VAROTOIMET

SUOJATTAVA PAKKASELTA

EUH208: Sisältää 1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-oni. Voi aiheuttaa allergisen reaktion. P102: Säilytettävä lasten ulottumattomissa. P271: Käytä ainoastaan ulkona, tai tiloissa joissa on hyvä ilmanvaihto. P501: Hävitä sisältö/pakkaus paikallisten/kansallisten määräysten mukaisesti. Tämän tuotteen EU-raja-arvo (Cat A/i) : 140g/l (2010). Tämä tuote sisältää max 3g/l VOC.